



technocal



Wypełniacz wapienny

| Charakterystyka | | Średni skład chemiczny | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------|
| Fracja | 0-0,08 mm | CaCO ₃ | 96% |
| Opakowanie | worek 25 kg, big bag 500 kg | SiO ₂ + NR | 1,5% |
| D ₉₀ | 63 μm | MgCO ₃ | 1,5% |
| Wilgotność | luz < 0,3%, pakowane < 2% | | |
| Białość | >65 | | |
| Gęstość nasypowa (w stanie luźnym) | 0,9-1,1 Mg/m ³ | | |

| Cechy | Zastosowanie |
|---|---|
| <p>TECHNOCAL® - wypełniacz wapienny o dużej zawartości węgla wapnia i wysokiej czystości chemicznej, stosowany w wielu gałęziach przemysłu. Wytworzony z twardego, drobnokrystalicznego wapienia karbońskiego, pochodzącego ze złoża „Czatkowice”.</p> | <p>TECHNOCAL® stosuje się do produkcji: mas i gładzi szpachlowych; pap, gontów i mas bitumicznych; wylewek, betonu i betonu architektonicznego; zapraw murarskich i tynkarskich; tynków i szpachli renowacyjnych; klejów i szpachli do wełny mineralnej i styropianu; klejów do płytek ceramicznych; farb i lakierów o podwyższonej odporności na ścieranie; napełniaczy do poliestrów i epoksydów, napełniaczy do granulatu i mieszanek tworzyw sztucznych; chemii gospodarczej i kosmetycznej; materiałów sorpcyjnych. Produkt należy chronić przed wilgocią, zbrzyleniem i zanieczyszczeniem.</p> |

| Gwarancja jakości | Granulacja |
|--|---|
| <p>Produkty Kopalni Wapienia „Czatkowice” badane są zarówno w nowoczesnym przyzakładowym laboratorium kontroli jakości, jak i w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu stałą jakość naszych produktów.</p> <p>Kopalnia Wapienia „Czatkowice” stosuje zintegrowany system zarządzania i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.</p> | <p>0 – 0,08 mm:</p> <p>przesiew przez sito 0,045 mm – min. 80% pozostałość na sicie 0,063 mm – max 10% pozostałość na sicie 0,080 mm – max 2%</p> |